

Styrène acrylique

+ CARACTERISTIQUES

-Désignation chimique	styrene acrylate
-formule	Styrol/Acrylat Copolymer (45% min)
-utilisation	agent liant pour peinture vinylique extérieur et intérieur
-Dose d'application	2% (02Kg du produit dans 100 litres D'eau)
-conditionnement	en IBC PE épais à valve de 1000 kgs sur palette.

+ SPECIFICATIONS GENERALES

Aspect	liquide blanc opaque
Solubilité	bien soluble dans l'eau
pH	8.5
Particle size	ca. 140 nm
Viscosity (Brookfield RVT spindle 5 @ 20rpm)	200 mPa.s
Viscosity (Brookfield RVT spindle 2 @ 50rpm)	700 mPa.s
surfacestructure	44mN/m
Restmonomer	<100 ppm
MFT	<+5°C
Tg24 °C	

Il s'agit d'une copie complète et authentique du certificat du fournisseur. Nous ne sommes pas responsables de l'exactitude du conteneur de données là dedans. Ce certificat ne libère pas le client de l'obligation de procéder à une inspection des marchandises reçues.

B2C Trade S.A.S. Ne sera pas responsable de toute perte ou dommage consécutif